

ANTIHUMEDAD

Art. 1415

ANTISALITRE



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Tratamiento para eliminar y evitar la aparición de salitre en soportes minerales.	<p>Recomendado para bloquear la aparición de salitre en superficies porosas típicas de la construcción: ladrillo, mortero, hormigón, piedra, etc.</p> <p>Impregnando el soporte previamente, permite también la eliminación de salitre y eflorescencias existentes mediante frote.</p>

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Extraordinaria protección contra el salitre y todo tipo de eflorescencias. • Excelente penetración y capacidad de sellado. • Excelente protección hidrofugante. • Bactericida • Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca. • Aplicable sobre superficies húmedas, no mojadas • Resistente a los microorganismos: dada su naturaleza no facilita la formación de moho, algas y verdín. • No filmógeno

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo: Resina acrílica y aditivos especiales Disolvente: Agua
DENSIDAD	1,02 ± 0,05 kg/L
VISCOSIDAD	10" ± 5 Copa Ford 4
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	7 ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO	2 - 6 m ² /L/mano
SECADO	3 - 4 horas
REPINTADO	Entre 8- 24 horas. (Antes de la reacción total del producto).
COV	Cat. A/a, límite 2010: 140 g/L. Cont. máx. COV: 140 g/L.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
<ul style="list-style-type: none"> • Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias. • Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se deben eliminar los restos de pintura. No aplicable sobre superficies ya pintadas o revestimientos impermeables.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: Soporte/Ambiente de 5°C a 35° Humedad: soporte max 7 %, ambiente inferior 80 %. Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto.
NÚMERO DE CAPAS	Una sola capa forzando que el producto penetre en el soporte y eliminando el material sobrante. En soportes muy absorbentes se puede aplicar otra mano, siempre antes de que seque la primera.
HERRAMIENTAS	Brocha / Rodillo
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	En el caso de que ya exista salitre en la superficie, eliminar previamente mediante cepillado en seco. Posteriormente extender sobre la superficie afectada una capa abundante de ANTISALITRE con brocha o rodillo.
DILUCIÓN	Listo al uso
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso con agua.

CONSIDERACIONES

Proteger cuidadosamente las superficies que no deban ser tratadas. No aplicable en superficies horizontales. Un exceso de producto puede generar manchas blancas.

Si debe ser recubierto, debe procederse al pintado antes de que el producto reaccione totalmente y ejerza todo el poder hidrofugante. Una vez reaccionado, sólo será repintable con productos base disolvente. Cada soporte es diferente, por lo que se recomienda hacer una pequeña aplicación en una zona poco visible, para asegurar que no aparecen reacciones extrañas ni incompatibilidades entre el producto y el soporte. En soportes no repintados se recomienda repetir el tratamiento a los 2 - 3 años.

PRESENTACIÓN

COLORES	Invisible
ENVASES	1 L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 18 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.