

**WALL-TERM – MORTEROS DE FIJACIÓN**

Art.2300

# ADHESIVO WALL-TERM



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Mortero polimérico en pasta para anclaje de placas EPS y placas de Lana de Roca, y realización de capa base de acabados del Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM. ADHESIVO WALL-TERM es un producto en pasta que debe ser mezclado mediante agitación mecánica con el 20 % de cemento (CEM II/B-L32.5), para su aplicación a llana.</p>	<p>Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM, cuyas propiedades están contempladas en el ETE 07/0002, emitido por el Instituto Eduardo Torroja, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.</p>

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácilmente manipulable para su aplicación a llana.</li> <li>• Muy buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción EPS.</li> <li>• Excelente pegado de placas de poliestireno expandido sobre fachadas.</li> <li>• Aplicado a llana sobre la superficie de poliestireno permite la colocación de la malla de fibra de vidrio de refuerzo, incorporándola a la misma masa de adhesivo aplicado.</li> <li>• Alta transpirabilidad.</li> <li>• Excelente soporte para posteriores pintados.</li> <li>• Producto con fibra que minimiza fisuraciones.</li> <li>• No disminuye su volumen al secar.</li> <li>• Producto base del Sistema de aislamiento térmico WALL-TERM, de exteriores sobre paredes verticales.</li> </ul>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<p><b>Vehículo:</b> Copolímeros en dispersión acuosa.</p> <p><b>Pigmentos:</b> Cargas minerales y extendedores seleccionados.</p> <p><b>Disolvente:</b> Agua.</p>
<b>DENSIDAD</b>	1,70 ± 0,10 gr./cc a 25° C.
<b>VISCOSIDAD</b>	> 150 KU
<b>CONTENIDOS EN SOLIDOS</b>	73 ± 2 %
<b>RENDIMIENTO TEORICO</b>	El rendimiento de la pasta preparada se sitúa entorno a los 3 a 4 kg/m <sup>2</sup>
<b>SECADO</b>	Total: 3 - 4 Horas.
<b>REPINTADO</b>	A partir de las 24 horas.

**CERTIFICACIONES**

**PREPARACIONES DE SUPERFICIES**

Soportes nuevos (habitualmente no revestidos):

Deben estar secas, limpias de polvo, estables, libres de afloraciones salinas y sin irregularidades o desniveles de superficies superiores a  $\pm 0,5$  cm. Deben eliminarse los desencofrantes y productos de curado en paramentos de hormigón.

Soportes en servicio (habitualmente revestidos):

Aplicar igual criterio que soportes nuevos, además para soportes que estén pintados o tengan un revestimiento de materia orgánica, es necesario sanearlos para conseguir la máxima adherencia.

Zonas deterioradas se pican y reparan. Sellar fisuras superiores a 1 mm., ó puentear para evitar transmisión de tensiones a las placas.

**MODO DE EMPLEO**

**CONDICIONES AMBIENTALES** Temperatura: se recomienda no aplicar si se prevé lluvia 2 horas después de la aplicación, ni con temperaturas inferiores a 5 °C. No aplicar a pleno sol del mediodía, en tiempo caluroso.

Humedad: evitar aplicar con humedad o tiempo ventoso.

**HERRAMIENTAS** Llana

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO** Uso de ADHESIVO WALL-TERM como mortero de fijación de paneles aislantes:  
Una vez fijado el perfil especial de arranque, se colocarán las placas encoladas de EPS o de Lana de Roca de abajo arriba y a tope, con juntas contrapeadas. La pasta para encolado se prepara añadiendo al ADHESIVO WALL-TERM, el 20 % en peso de cemento CEM II/B-L32.5 y se hace la mezcla con un agitador adecuado para evitar la formación de grumos y conseguir una mezcla homogénea.

El adhesivo, así preparado, se aplica sobre las placas formando un cordón perimetral, colocado de 3 a 4 cm. del borde de la placa de manera que evita la penetración de la pasta en las juntas; se complementa el cordón perimetral con tres puntos centrales. Debe evitarse el relleno de las juntas entre placas.

En el cordón se dejan unos 5cm sin pasta con el fin de que pueda escapar el aire al presionar la placa.

Las placas son presionadas sobre la pared con pequeños golpes aplicados con un alisador, controlando la planimetría.

El rendimiento de la pasta preparada se sitúa en torno a los 3 a 4 kg/m<sup>2</sup>.

Uso de ADHESIVO WALL-TERM como mortero de preparación de capa base de acabados:

Una vez fijado el perfil especial de arranque, se colocarán las placas encoladas de EPS o de Lana de Roca de abajo arriba y a tope.

El adhesivo se extiende en capa uniforme sobre las placas, haciendo penetrar la armadura mediante presión dentro del adhesivo fresco (3,2 a 3,6 kg/m<sup>2</sup> de pasta preparada). Después de un mínimo de 12 horas de secado, se aplica una segunda capa de adhesivo, aproximadamente de 2,8 a 3.4 kg/m<sup>2</sup> de pasta preparada. La armadura tendrá en todos los sentidos unos solapos de 10 cm. (puntualmente se aceptarán 8 cm). El espesor mínimo en seco, en cualquier punto es de 2,5 mm y la armadura tiene que estar en el medio.

En las zonas de la fachada expuestas a los golpes, para aumentar la resistencia al punzonamiento, se colocará la ARMADURA ANTIVANDÁLICA WALL-TERM con el adhesivo directamente sobre las placas. Esta armadura complementa a la ARMADURA WALL-TERM (malla standard) que recubre todo el sistema.

**DILUCION**

Listo para su uso

**LIMPIEZA**

Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de ser usados.

**SISTEMAS DE PROTECCION Y DECORACIÓN VINCULADOS**

- HIDROFUGACIÓN INCOLORA DE SOPORTES MINERALES
- PROTECCIÓN ANTIGRAFITI
- PROTECCION ANTIFISURAS
- PROTECCION ALTAS PRESTACIONES
- PROTECCIÓN DE ZÓCALOS Y ZONAS ACCESIBLES
- PROTECCIÓN DECORATIVA CON ACABADOS MINERALES
- PROTECCIÓN EN CONDICIONES DE ELEVADA HUMEDAD
- PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE SOPORTES TEXTURADOS
- PROTECCION MÁXIMAS PRESTACIONES
- PROTECCION BÁSICA
- PROTECCIÓN TRANSPIRABLE
- PROTECCIÓN CON ACABADOS TEXTURADOS
- PROTECCIÓN EN SUPERFICIES CALEADAS
- PROTECCIÓN EN ENTORNOS DE POLUCIÓN ALTA
- IMPERMEABILIZACIÓN TERMOREFLECTANTE DE CUBIERTAS
- IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS ACCESIBLES DE ALTAS PRESTACIONES
- IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS ACCESIBLES
- IMPERMEABILIZACIÓN BAJO SOLADO
- IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS TRANSITABLES DE MÁXIMAS PRESTACIONES

**PRESENTACIÓN**

**ASPECTO:** Pasta semi-espesa

**ENVASES** 25 kg.

**PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN**

Temperatura: se recomienda no aplicar si se prevé lluvia 2 horas después de la aplicación, ni con temperaturas inferiores a 5 °C. No aplicar a pleno sol del mediodía, en tiempo caluroso.

Humedad: evitar aplicar con humedad o tiempo ventoso..

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

**Información de contacto**

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: [sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)

**Revisión: 1 · Fecha de edición: 23/7/2018**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.