

IMPRIMACIONES – IMPRIMACIONES FIJADORAS

Art. 8104

IMPRIMACIÓN FIJADORA AL AGUA



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Imprimación incolora al agua para consolidar y sellar superficies de obra nueva o deterioradas y repintable con pintura y esmalte al agua.	Para el tratamiento de superficies porosas como yeso, mortero, hormigón, ladrillo. Interior/ Exterior.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Especial para yeso, cemento y escayola • Unifica la absorción del soporte • Mejora la adherencia de la pintura de acabado y reduce su consumo • Secado rápido • Sin olor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión. Disolvente: Agua.
DENSIDAD	1,02 ± 0,05 Kg/L
VISCOSIDAD	55 ± 3 KU
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	21 ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO	10 - 12 m ² /L (Aproximado y según soporte).
SECADO	3 - 4 horas
REPINTADO	A las 6 horas
COV	Cat. A/h, límite 2010: 30 g/L. Cont. máx. COV: < 2 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES
<p>La superficie a pintar debe estar seca y limpia, sin restos de óxido, sin pintura vieja mal adherida, ni partículas sueltas, polvo, grasa, aceite, cera, etc.</p> <p>Superficies ya pintadas o viejas, en buen estado lavar o cepillar previamente para eliminar los restos de pintura y lijar las zonas defectuosas. En mal estado, eliminar la pintura por completo para posteriormente aplicar la Imprimación.</p> <p>Superficies defectuosas y agrietadas, además de las consideraciones anteriores, deberán rellenarse y nivelarse las zonas afectadas con el producto más idóneo. Dejar secar, nivelar la superficie con ayuda de una lija y retirar el polvo con un paño húmedo.</p>

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: De 5 a 35 °C Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia en 2 horas después de la aplicación.
NÚMERO DE CAPAS	1 capa.
HERRAMIENTAS	Brocha, rodillo o pistola airless.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar el producto antes de su aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.
DILUCIÓN	Superficies nuevas o muy porosas: diluir previamente en la proporción: 1 parte de Imprimación en 3 partes de agua. Superficies viejas o deterioradas: dar una 1ª mano mas diluida: 1 parte de Imprimación por 5 partes de agua.
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro
ENVASES	0,750 L; 4 L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.
--

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: 17/01/2020	
Teléfono: 901 11 66 59 e-Mail: sac@cromology.es	Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.