

# Protección de pavimentos de tráfico rodado moderado

## SISTEMAS DE PAVIMENTOS

---

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado



## Protección de pavimentos de tráfico rodado moderado

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado.



### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON ACABADO EPOXI ACABADO SATINADO

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m<sup>2</sup> y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Satinado de Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON ACABADO EPOXI ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m<sup>2</sup> y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Brillante de Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

## Protección de pavimentos de tráfico rodado moderado

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON ACABADO POLIURETANO ACABADO SATINADO

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m<sup>2</sup> y como acabado el recubrimiento base poliuretano de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Satinado de Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON ACABADO POLIURETANO ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m<sup>2</sup> y como acabado el recubrimiento base poliuretano de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Brillante de Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO EPOXI ACABADO SATINADO

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos de Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m<sup>2</sup>, capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo de 0,19 L/m<sup>2</sup> por mano y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Satinado de Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

## Protección de pavimentos de tráfico rodado moderado

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO EPOXI ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m<sup>2</sup>, capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo de 0,19 L/m<sup>2</sup> por mano y como acabado el recubrimiento base epoxi de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Epoxi Acabado Brillante** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,14 L/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO POLIURETANO ACABADO SATINADO

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,08 L/m<sup>2</sup>, capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo de 0,19 L/m<sup>2</sup> por mano y como acabado el recubrimiento base Poliuretano de acabado satinado de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Satinado** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,285 Kg/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

## Protección de pavimentos de tráfico rodado moderado

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON CAPA INTERMEDIA EPOXI 60% SÓLIDOS Y ACABADO POLIURETANO ACABADO BRILLANTE

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación para Soportes no Porosos** de **Revetón®** con un consumo total de 0,083 L/m<sup>2</sup>, capa intermedia **Epoxi 60% Sólidos** con un consumo de 0,19 L/m<sup>2</sup> por mano y como acabado el recubrimiento base poliuretano de acabado brillante de gran resistencia y dureza **Poliuretano Acabado Brillante** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,285 Kg/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.

### SISTEMA DE PINTADO DE SUELOS DE USO COLECTIVO SOMETIDOS A TRÁFICO RODADO MODERADO CON ACABADO EPOXI AL AGUA

Sistema de pintado de suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado mediante la aplicación sobre la superficie preparada (consultar tratamientos habituales de preparación de pavimentos) de la imprimación para la preparación de soportes de pintado **Imprimación Epoxi al Agua** de **Revetón®** con un consumo total de 0,14 L/m<sup>2</sup> y como acabado el recubrimiento base Epoxi base agua de acabado semi-brillante de gran resistencia y dureza **Epoxi al Agua** de **Revetón®** con un consumo orientativo de 0,22 Kg/m<sup>2</sup> por mano según ficha técnica de producto.