

Protección multisuperficie de espesor medio

SISTEMAS PAVIMENTOS

Sistema de pintado
de todo tipo de suelo
en espesor medio

 **Revetón**

Protección multisuperficie de espesor medio

Sistema de pintado de todo tipo de suelo en espesor medio.

APLICACIONES:

Pintado decorativo y protector de cerámica y terrazo de sollicitación moderada, en interior o exterior.

Especialmente indicado como capa de rodadura en suelos de uso colectivo sometidos a tráfico rodado moderado dónde no sea posible una preparación mecánica intensa (diamantado o granallado).



PROPIEDADES:

- **Resistencia mecánica** a la abrasión y al impacto derivados del tráfico.
- **Resistencia química moderada** a posibles vertidos y a detergentes de limpieza.
- **Secado rápido** que agiliza la aplicación entre capas y la puesta en servicio.
- **Fácil preparación** al tratarse de productos bicomponentes predosificados.
- **Alta resistencia a los rayos UV y uso de pigmentos estables:** contribuye a una mayor durabilidad del color en exterior (excepto Epoxis de uso interior).
- **Buena cubrición:** alta opacidad con el consumo indicado.
- **Fácil mantenimiento:** resistente al frote húmedo (lavable). Ideal para trabajos de repintado.
- **Fácil aplicación** gracias a un adecuado tiempo de vida de la mezcla.
- **Inalterable a los álcalis del cemento** (insaponificable).
- **Buena adherencia sobre hormigón, cemento y similares.**

Fases del sistema

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento preliminar del estado del soporte; fase imprescindible para ajustar los tratamientos a las patologías observadas.


- Grado de humedad y temperatura tanto en el soporte como en el ambiente.
- Calidad del substrato (Resistencia mecánica superficial a tracción y compresión).
- Nivel y tipo de contaminación: suciedad y manchas.
- Nivel de absorción (porosidad).
- Presencia de coqueas, irregularidades o grandes defectos de planimetría.
- Estado de las juntas de dilatación.
- Piezas de cerámica o terrazo rotas.

2. PREPARACIÓN:

- Eliminación de elementos contaminantes: grasas, manchas...
- Rectificación de la planimetría y corrección de las irregularidades: aplicación de capas de regularización.
- Sellado de fisuras y juntas de dilatación: **↘ Masitex P**, armado opcional.
- Sustitución de las piezas rotas.

3. IMPRIMACIÓN:

- Soportes minerales: **↘ Imprimación Soportes no Porosos**



4. CAPA INTERMEDIA:

- **↘ Epoxi 60% Sólidos**

5. ACABADOS:

- Interior:
 - **↘ Epoxi Acabado Satinado**
 - **↘ Epoxi Acabado Brillante**
 - **↘ Epoxi al Agua**
- Interior/Exterior:
 - **↘ Poliuretano Acabado Satinado**
 - **↘ Poliuretano Acabado Brillante**

6. PROTECTOR ANTIRAYADO (RECOMENDADO):

- **↘ Barniz de Poliuretano**

Guía de pintado

TIPO DE SISTEMA	IMPRIMACIÓN	MANOS / CONSUMOS / REPINTADO	CAPA INTERMEDIA	MANOS / CONSUMOS / REPINTADO	ACABADO	MANOS / CONSUMOS / REPINTADO	BARNIZ PROTECTOR (Para acabados brillantes)	MANOS / CONSUMOS	ESPESOR TOTAL (micras secas)
SISTEMA AL DISOLVENTE	IMPRIMACIÓN SOPORTES NO POROSOS (sobre soporte mineral)	1 mano - 11-14 m ² /L /mano 0,08 L/m ² /mano - REPINTABLE: mín. 2 - máx. 24 h	EPOXI 60% SÓLIDOS	1 mano - 2,5 - 4,2m ² /L /mano 0,23-0,4 L/m ² /mano - REPINTABLE: mín. 16 h - máx. 5 días	EPOXI ACABADO SATINADO	2 manos - 6-8 m ² /L /mano 0,14 L/m ² /mano - REPINTABLE: 24 h			Hasta 300 micras
					EPOXI ACABADO BRILLANTE		BARNIZ DE POLIURETANO	1 mano - 12-14 m ² /L /mano 0,08 L/m ² /mano	Hasta 350 micras
					POLIURETANO ACABADO SATINADO				Hasta 300 micras
					POLIURETANO ACABADO BRILLANTE		BARNIZ DE POLIURETANO	1 mano - 12-14 m ² /L /mano 0,08 L/m ² /mano	Hasta 350 micras
SISTEMA AL DISOLVENTE	IMPRIMACIÓN SOPORTES NO POROSOS (sobre soporte mineral)	1 mano - 11-14 m ² /L /mano 0,08 L/m ² /mano - REPINTABLE: mín. 2 - máx. 24 h			EPOXI ACABADO SATINADO	2 manos - 6-8 m ² /L /mano 0,14 L/m ² /mano - REPINTABLE: 24 h			Hasta 200 micras
					EPOXI ACABADO BRILLANTE		BARNIZ DE POLIURETANO	1 mano - 12-14 m ² /L /mano 0,08 L/m ² /mano	Hasta 250 micras
					POLIURETANO ACABADO SATINADO				Hasta 200 micras
					POLIURETANO ACABADO BRILLANTE		BARNIZ DE POLIURETANO	1 mano - 12-14 m ² /L /mano 0,08 L/m ² /mano	Hasta 250 micras
SISTEMA AL AGUA (SIN OLOR)	IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA (sobre soporte mineral)	1 mano - 5-9m ² /L en función de aplicación 0,14 L/m ² /mano - REPINTABLE: mín. 2 - máx. 24 h			EPOXI AL AGUA	2 manos - 6-8 m ² /Kg/mano en función de aplicación 0,22 Kg/m ² /mano - REPINTABLE: 24 h			Hasta 200 micras

PUESTA EN SERVICIO:

Tránsito peatonal: 2 días
 Movimiento de cargas ligeras: 4 días
 Curado completo: 7 días

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	ÁMBITO DE APLICACION
7180 EPOXI 60% SÓLIDOS 	<p>Esmalte Epoxi de dos componentes de alto espesor, de uso como capa intermedia en sistemas de pintado de suelos para pavimentos de alto desgaste. También es adecuado como capa intermedia en sistemas anticorrosivos en interior.</p>	 ALTA RESISTENCIA MECÁNICA  CAPA INTERMEDIA DE ALTO ESPESOR  ALTA ADHERENCIA	GRIS	Interior
7161 EPOXI ACABADO SATINADO 	<p>Esmalte Epoxi de acabado satinado de dos componentes con buena resistencia química y mecánica, gran dureza y elasticidad. Adecuado para el pintado y protección de suelos de hormigón en interiores sometidos a tráfico peatonal y rodado. También es adecuado como acabado de sistemas anticorrosivos en interior.</p>	 ALTA RESISTENCIA MECÁNICA  ALTA RESISTENCIA QUÍMICA  SECADO RÁPIDO  FACILIDAD DE LIMPIEZA  ALTA ADHERENCIA	CARTA RAL BASE BL BASE TR - SATINADO	Interior
7160 EPOXI ACABADO BRILLANTE 	<p>Esmalte Epoxi de acabado brillante de dos componentes con buena resistencia química y mecánica, gran dureza y elasticidad. Adecuado para el pintado y protección de suelos de hormigón en interiores sometidos a tráfico peatonal y rodado. También es adecuado como acabado de sistemas anticorrosivos en interior.</p>	 ALTA RESISTENCIA MECÁNICA  ALTA RESISTENCIA QUÍMICA  SECADO RÁPIDO  FACILIDAD DE LIMPIEZA  ALTA ADHERENCIA	CARTA RAL BASE BL BASE TR - BRILLANTE	Interior
7230 POLIURETANO ACABADO BRILLANTE 	<p>Esmalte poliuretano de acabado brillante para exterior y interior. Excelente resistencia de color y acabado y muy buena resistencia química y física.</p>	 RESISTENCIA MECÁNICA  RESISTENCIA QUÍMICA  SECADO RÁPIDO  FACILIDAD DE LIMPIEZA  ALTA ADHERENCIA	CARTA RAL BASE BL BASE TR - BRILLANTE	Interior / Exterior
7240 POLIURETANO ACABADO SATINADO 	<p>Esmalte poliuretano de acabado satinado para exterior y interior. Excelente resistencia de color y acabado y muy buena resistencia química y física.</p>	 ALTA RESISTENCIA MECÁNICA  ALTA RESISTENCIA QUÍMICA  SECADO RÁPIDO  FACILIDAD DE LIMPIEZA  ALTA ADHERENCIA	CARTA RAL BASE BL BASE TR - SATINADO	Interior / Exterior

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRESTACIONES DESTACADAS	COLOR Y ACABADO	ÁMBITO DE APLICACIÓN
<p>7335 EPOXI AL AGUA</p>	<p>Pintura para suelos industriales a base de resinas Epoxi especiales en base agua de acabado semi-brillante de gran resistencia y dureza para aplicación en interior. Atóxico, sin olor (libre de disolventes), fácil de lavar y descontaminar y permeable al vapor de agua. Es muy adherente y resistente a la abrasión. Secado rápido. Buena transpirabilidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ALTA RESISTENCIA MECÁNICA ALTA RESISTENCIA QUÍMICA SECADO RÁPIDO TRANSPIRABLE ALTA ADHERENCIA NO TÓXICO EURO CLASES BII-s1 ISO 9001 	<p>CARTA RAL BASE BL / M / TR - SEMI-BRILLANTE</p>	<p>Interior</p>
<p>7255 BARNIZ DE POLIURETANO</p>	<p>Barniz de poliuretano alifático de acabado brillante de alta resistencia química, mecánica, a la abrasión y al desgaste. Para aplicación en el exterior e interior (no amarillea). Endurecedor superficial del hormigón: aumenta la resistencia al desgaste del pavimento de hormigón, en industrias, garajes, almacenes, etc. Capa final de acabados de poliuretanos o Epoxis (en interior): acabado antipolvo y con mayor resistencia al rayado. Apto también para el barnizado del metal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y LA ABRASIÓN ALTA RESISTENCIA QUÍMICA SECADO RÁPIDO FACILIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN BUENA ADHERENCIA 	<p>INCOLORO - BRILLANTE</p>	<p>Interior / Exterior</p>



IMPORTANTE

La durabilidad de los sistemas para Pavimentos depende directamente de un diagnóstico y preparación específicos. Recomendamos realizar un mantenimiento periódico de la superficie pintada.

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:
901 11 88 88

www.reveton.com
sac@cromology.es

CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada
28823 Coslada (Madrid)