

**WALL-TERM – MORTEROS DE FIJACIÓN / TENDIDO**

Art.2381

# MORTERO WALL-TERM OPTIMA BLANCO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Mortero polimérico en polvo para anclaje de placas EPS y lana mineral, y realización de capa base de acabados del Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM.</p> <p>El MORTERO WALL-TERM OPTIMA está formulado a base de cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas sintéticas que mejoran la trabajabilidad, retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. Fibroreforzado.</p>	<p>Rehabilitación de fachadas con el Sistema de Aislamiento Térmico WALL-TERM, sobre soportes nuevos o en servicio de hormigón visto, ladrillo cerámico, bloques de mortero y revocos.</p> <p>Para preparación de soportes en fachadas, en tendido nuevo completo o por zonas, también en pequeñas reparaciones y relleno de oquedades.</p> <p>Indicado como mortero de tendido en fachadas mortero muy fisuradas, compatible con sistemas de pintado antifisuras.</p>

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácilmente manipulable para su aplicación a llana.</li> <li>• Excelente adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.</li> <li>• Excelente pegado de placas de poliestireno expandido sobre fachadas (SATE).</li> <li>• Aplicado a llana sobre la superficie de poliestireno permite la colocación de la malla de fibra de vidrio de refuerzo, incorporándola a la misma masa de adhesivo aplicado.</li> <li>• Buena respirabilidad.</li> <li>• Excelente acabado para posteriores pintados. Aspecto fino y regular.</li> <li>• Excelente estabilidad y óptima composición granulométrica.</li> <li>• Fibroreforzado.</li> </ul>

## CERTIFICACIONES Y ENSAYOS

Certificados del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior WALL-TERM :

- Marcado CE (Certificado ETE 07/0002: ETAG 004).
- Declaración Ambiental de producto (DAP-EDP): De conformidad con la Norma Internacional UNE-EN ISO 14025: Producto respetuoso con el medio ambiente, basado en información del ciclo de vida (ACV).
- Euroclases : contribucion muy limitada al fuego B-s2,d0

Apto para las Certificaciones ambientales de edificios sostenibles: contribuye a reducir el consumo energético de las viviendas frenando así el calentamiento global.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>Vehículo:</b> Copolímeros acrílicos <b>Pigmentos:</b> Granulometría ≤ 1,5 mm
<b>DENSIDAD</b>	1,35 ± 0,05 kg/L
<b>RENDIMIENTO TEORICO</b>	<b>SATE:</b> Fijación de paneles: 3,5-4 kg/m <sup>2</sup> ; Fijación de malla: 2-2,5 kg/m <sup>2</sup> ; Acabado capa base: 1 a 1,5 kg/m <sup>2</sup> ; <b>Total 6,5-8 kg/m<sup>2</sup> de mortero preparado</b> <b>PREPARACIÓN DE FACHADAS:</b> Realización de tendido de mortero: entre 3 y 5 kg/m <sup>2</sup> de producto preparado para alcanzar un espesor de unos 3 mm. (1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm producto seco)

## MODO DE EMPLEO

<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	Temperatura: se recomienda no aplicar si se prevé lluvia 2 horas después de la aplicación, ni con temperaturas inferiores a 5 °C. No aplicar a pleno sol del mediodía, en tiempo caluroso. Humedad: evitar aplicar con humedad o tiempo ventoso.
<b>HERRAMIENTAS</b>	Llana
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>SATE:</b> <b>Uso como mortero de fijación de paneles aislantes:</b> Mezclar el producto durante 3 minutos con alrededor de un 20% de agua (entre 4,75 y 5,75 litros por saco de 25kg) y dejar reposar la mezcla durante unos 5 minutos Aplicar el mortero sobre las placas formando un cordón perimetral, colocado de 3 a 4 cm. del borde de la placa de manera que evite la penetración de la pasta en las juntas; se complementa el cordón perimetral con tres puntos centrales. Debe evitarse el relleno de las juntas entre placas. En el cordón se deben dejar unos 5 cm sin pasta con el fin de que pueda escapar el aire al presionar la placa. Presionar las placas sobre la pared con pequeños golpes aplicados con un alisador, controlando la planimetría.  <b>Uso como mortero de realización de capa base de acabados:</b> El mortero debe extenderse de manera uniforme sobre las placas, haciendo penetrar la

ARMADURA WALL-TERM mediante presión dentro del mortero fresco. Después de un mínimo de 24 horas de secado, se aplica una segunda capa de mortero. El espesor mínimo en seco en cualquier punto deberá ser de 3 mm.

En el caso de fachadas expuestas a los golpes, para aumentar la resistencia al punzamiento, se debe optar por la ARMADURA ANTIVANDÁLICA WALL-TERM. Tiempo de vida de la mezcla: Alrededor de 1h según condiciones en obra.

El rendimiento aproximado de MORTERO WALL-TERM OPTIMA en esta fase de aplicación oscila entre 5,5 y 6 kg/m<sup>2</sup>. de producto preparado.

#### **PREPARACIÓN DE FACHADAS:**

##### **Uso como mortero de tendido en fachadas a pintar:**

El mortero debe extenderse de manera uniforme sobre el soporte a regularizar o reparar.

Ante fisuras de gran tamaño, se recomienda tratar la fisuración realizando un tendido mediante la aplicación de MORTERO WALL-TERM OPTIMA reforzado entre capas con una armadura.

#### **LIMPIEZA**

Limpiar los utensilios con agua, inmediatamente después de su uso.

#### **CONSIDERACIONES:**

No aplicar a pleno sol, ni a temperaturas ambientales por debajo de 8 °C.

No aplicar sobre soportes con un elevado grado de humedad o que estén muy calientes por exposición al sol.

Evitar aplicar con tiempo excesivamente ventoso. Tiempo de vida de la mezcla: Alrededor de 1h según condiciones en obra.

#### **SISTEMAS DE PROTECCION Y DECORACIÓN VINCULADOS**

PROTECCIÓN EN CONDICIONES DE ELEVADA HUMEDAD  
PROTECCIÓN EN SUPERFICIES CALEADAS  
PROTECCIÓN EN ENTORNOS DE POLUCIÓN ALTA  
PROTECCION ALTAS PRESTACIONES  
PROTECCIÓN TRANSPIRABLE  
PROTECCION BÁSICA  
PROTECCIÓN DE ZÓCALOS Y ZONAS ACCESIBLES  
PROTECCIÓN DECORATIVA CON ACABADOS MINERALES  
PROTECCION Y CONSERVACIÓN DE SOPORTES TEXTURADOS  
PROTECCION MÁXIMAS PRESTACIONES  
IMPERMEABILIZACIÓN BAJO SOLADO  
PROTECCION ANTIFISURAS  
PROTECCIÓN CON ACABADOS TEXTURADOS  
WALL-TERM PRO  
WALL-TERM CLASSIC  
WALL-TERM FLEX  
RENOVACIÓN SISTEMAS DE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR

#### PRESENTACIÓN

<b>ENVASES</b>	Sacos de papel de 25 kg. Palet 1,05 x 1,05 m (palet de 64 sacos : 1600kg)
<b>COLOR</b>	Blanco

#### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Temperatura: se recomienda no aplicar si se prevé lluvia 2 horas después de la aplicación, ni con temperaturas inferiores a 8°C. No aplicar a pleno sol del mediodía, en tiempo caluroso.  
Humedad: evitar aplicar con humedad o tiempo ventoso..

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

#### Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: [sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)

Revisión: 2 · Fecha de edición: 02/03/2022

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.