

FACHADAS – TRATAMIENTO Y PREPARACIÓN DE SOPORTES

Art.1363

IMPRIMACIÓN PÉTREA



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Imprimación pétreá acrílica diluible con agua para la preparación de soportes a pintar en interior o exterior. Acabado pétreo liso	Recomendado para fijar y regularizar la absorción de todo tipo de superficies con porosidad. Imprimación fijadora y pintura de fondo, ideal como puente de adherencia para posteriores acabados texturados de morteros acrílicos o morteros siloxánicos. Ofrece un buen agarre y opacidad sobre soportes minerales estables, superficies exteriores e interiores. Especialmente desarrollada para facilitar la aplicación y fratasado de los recubrimientos texturados del SISTEMA WALL-TERM. Apta como revestimiento de acabado para fachadas de altas prestaciones y de aspecto extramate.

PROPIEDADES
• Gran capacidad de sellado de la superficie. • Cohesiona la capa superficial del soporte. • Excelente puente de adherencia entre el producto acabado (pinturas en base acuosa) y el soporte. • Niveladora la capacidad de absorción. • Transpirable al vapor de agua: facilita la evacuación de la humedad contribuyendo a mantener la pared seca. • Fácil de aplicar. • Textura con árido que facilita el fratasado de los recubrimientos texturados y conduce a un mayor rendimiento. • Su opción en base blanca o transparente contribuye a un resultado estético de gran calidad. • Con conservante antimoho • Diluible en agua. • Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión
	Disolvente: Agua
	Granulometría: 80-160 micras
DENSIDAD	1,60 ± 0,10 Kg/L

VISCOSIDAD	119 ± 5 KU
RENDIMIENTO TEÓRICO	4 – 6 m²/L/mano en función de la absorción y textura del soporte.
SECADO	4 - 6 horas
REPINTADO	A partir de las 12 horas.
COV	Cat. A/h, límite 2010: 30 g/L. Cont. máx. COV: 30 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Prevía aplicación, debemos asegurarnos que el soporte se ha limpiado correctamente, eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte.

El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

El éxito de la aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte. Sugerimos consultar los documentos anexos que REVETÓN ha realizado detallando cada una de estas fases previas a la aplicación del sistema de protección.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C. Humedad: soporte max 7 %, ambiente inferior 80 %. Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto.
NÚMERO DE CAPAS	Una capa.
HERRAMIENTAS	Brocha / Rodillo
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Diluir un 10-15% con agua. Aplicar manualmente con brocha o rodillo. Tras la aplicación de la IMPRIMACION PÉTREA, aplicar el revestimiento decorativo de acabado.
DILUCIÓN	Diluir un 10-15% con agua
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACIÓN

COLORES	Base BL (000), Base TR (067)
ENVASES	15L

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase original sin abrir, a cubierto y en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas (temperaturas entre 5 y 35°C). Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Periodo aconsejado de almacenamiento: 24 meses. Después este tiempo, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Consulte a Cromology para obtener asesoramiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Revisión: 0 · Fecha de edición: ABRIL 2025

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.