

## PINTURAS PLÁSTICAS – MATES

Art.2047

# NÓVEX OBRA



| DESCRIPCIÓN   | APLICACIONES  |
|---|---|
| Pintura plástica mate de uso profesional para el pintado de paredes y techos de interior. | En interior sobre todo tipo de materiales de albañilería. |

### PROPIEDADES

- Buena cubrición
- Buen rendimiento
- Con conservante antimoho.
- No salpica ni gotea.
- Permeable al vapor de agua, transpirable.
- Resistente a los U.V., no amarillea.
- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.

### CERTIFICADOS Y ENSAYOS

- LAVABILIDAD:: CLASE 3 (según Norma UNE-EN 13300)
- PODER CUBRIENTE: CLASE 1 - para un rendimiento de 7,2 m<sup>2</sup>/L (según Norma UNE-EN 13300)

### CERTIFICADOS DE CALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SALUD

- DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO: EN ISO 14025:2010 UNE-EN 15804:2012+A2(2020): DAP PINTURAS DE INTERIOR.
- CERTIFICACIÓN EMISIONES AIRE: A+, S/N EN-ISO 16000: Mínima emisión de COV en el aire interior.
- CONTRIBUCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS VERDE, LEED Y BREEAM.



## CERTIFICACIONES DE EMPRESA CROMOLOGY ESPAÑA

Certificaciones relacionadas con el producto o el sistema de gestión:

Como parte de su compromiso con la calidad de sus productos y servicios, así como con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus empleados, Cromology cuenta con las siguientes certificaciones ISO: ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>COMPOSICIÓN</b>           | <b>Vehículo:</b> Copolímeros acrílicos en emulsión<br><b>Pigmentos:</b> Dióxido de titanio y extendedores seleccionados.<br><b>Disolvente:</b> Agua |
| <b>DENSIDAD</b>              | 1,57 ± 0,05 kg/L  |
| <b>VISCOSIDAD</b>            | 120 ± 3 KU  |
| <b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b> | 58 ± 2%   |
| <b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>   | 10 - 12 m <sup>2</sup> /L/mano  |
| <b>SECADO</b>                | 1 - 2 horas   |
| <b>REPINTADO</b>             | 12 horas.   |
| <b>COV</b>                   | <b>Cat. A/a, límite 2010: 30 g/L. Cont. máx. COV &lt; 1 g/L.</b>  |

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Prevía aplicación, debemos asegurarnos de que el soporte se ha limpiado correctamente eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación o la pintura en el soporte.

El soporte debe estar cohesionado. Si es necesario, imprimir con el producto más adecuado y/o igualar absorciones del soporte. Si presenta restos de pintura mal adherida se deberá eliminar.

Rellenar y nivelar las zonas defectuosas mediante el producto más adecuado.

El éxito de la aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte. Sugerimos consultar los documentos anexos que REVETÓN ha realizado detallando cada una de estas fases previas a la aplicación del sistema de protección y pintado.

## MODO DE EMPLEO

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>CONDICIONES AMBIENTALES</b> | Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C.<br>Humedad: soporte máx. 7 %, ambiente inferior a 80 %.  |
| <b>NÚMERO DE CAPAS</b>         | Dos. En función de la porosidad del soporte, según el color de fondo sobre el que se pinte y para determinados colores intensos puede ser necesario aplicar alguna capa adicional.  |
| <b>HERRAMIENTAS</b>            | Brocha / Rodillo pelo corto - medio / Pistola / Airless.  |
| <b>IMPRIMACIÓN</b>             | Si es necesario, imprimir con COTEFILM IMPRIMACIÓN ACUOSA (Art. 1358) o con el producto más adecuado de la línea TOLLENS IMPRIMACIONES para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte, especialmente al aplicar colores intensos.<br><br>Superficies con manchas de humedad, grasa, humo: Aplicar una capa de los productos indicados. Cualquiera de nuestras líneas (también tenemos en Revetón antimanchas, antihumedad). |
| <b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b> | Homogeneizar debidamente el producto previa aplicación.   |

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.</p> <p>Aplicar el acabado transcurrido el tiempo de repintado indicado de la imprimación.</p>  |
| <b>DILUCIÓN</b> | <p>Dilución: Para brocha o rodillo diluir la primera mano hasta un máximo del 10% con agua. En segunda mano puro o hasta un máximo del 5%.</p> <p>Para pistola diluir MÁXIMO un 10%.</p>  |
| <b>LIMPIEZA</b> | <p>Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.</p> <p>NOTA: La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.</p> |

### CONSIDERACIONES

En su puesta en servicio, se recomienda hacer un uso moderado durante los 15-20 días posteriores a su aplicación, tiempo que tarda la pintura en alcanzar su completa reticulación

En el caso de realizar colores, es importante asegurarse el uso de envases de una misma partida en el pintado completo de cada cara del paramento, para evitar diferencias de tono en la superficie. En el caso de utilizar envases de distintas partidas para un mismo paramento deberán mezclarse todos ellos previamente o bien utilizar una misma partida en cada mano dada al paramento.

### SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DECORACIÓN VINCULADOS

DECORACIÓN PROFESIONAL COMPETITIVA

### PRESENTACIÓN

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>COLORES</b> | Blanco    |
| <b>ASPECTO</b> | Liso Mate |
| <b>ENVASES</b> | 15 L.     |

### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C.

Humedad: soporte máx. 7 %, ambiente inferior a 80 %.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

### Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: sac@cromology.es

### Revisión: 2 · Fecha de edición: 11072023

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.