

**IMPRIMACIONES – IMPRIMACIONE FIJADORAS**

Art.8120

# FONDO FIJADOR CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Emulsión acrílica al agua con partículas de tamaño muy fino que permite conseguir un alto poder de penetración y fijación. Consolida fondos de cemento, mortero, yeso, temple, cal, etc.	Para el tratamiento de superficies porosas como yeso, mortero, hormigón, ladrillo, cal. Interior/ Exterior.

PROPIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tamaño de partícula muy fina con alto poder de penetración y fijación.</li> <li>• Endurece y sella superficies débiles y/o pulverulentas.</li> <li>• Mejora la adherencia, regulariza la absorción.</li> <li>• Alta resistencia a la alcalinidad del sustrato.</li> <li>• Transpirable.</li> <li>• Permite altas diluciones. Muy alto rendimiento</li> <li>• Excelente resistencia al exterior.</li> </ul>

CERTIFICACIONES DE EMPRESA CROMOLOGY ESPAÑA
<p>Certificaciones relacionadas con el producto o el sistema de gestión:</p> <p>Como parte de su compromiso con la calidad de sus productos y servicios, así como con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus empleados, Cromology cuenta con las siguientes certificaciones ISO: ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.</p>



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>Vehículo:</b> Copolímeros acrílicos en dispersión <b>Disolvente:</b> Agua
<b>DENSIDAD</b>	1,05 ± 0,05 kg/L a 25°C
<b>VISCOSIDAD</b>	50 ± 3 KU
<b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b>	46% ± 2%
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	12-14 m <sup>2</sup> /L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.
<b>SECADO</b>	2 - 3 horas
<b>REPINTADO</b>	Mínimo 12 horas.
<b>COV</b>	Cat. A/g, límite 2010: 30 g/L. Cont. máx. COV: 2 g/L.

### PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Previa aplicación, debemos asegurarnos que el soporte se ha limpiado correctamente, eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte.

El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

El éxito de la aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte. Sugerimos consultar los documentos anexos que REVETÓN ha realizado detallando cada una de estas fases previas a la aplicación del sistema de protección.

### MODO DE EMPLEO

<b>CONDICIONES AMBIENTALES</b>	Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C. Humedad: soporte max 10 %, ambiente inferior 80 %. Se recomienda no aplicar si existe previsión de lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
<b>NÚMERO DE CAPAS</b>	Una.
<b>HERRAMIENTAS</b>	Brocha / Rodillo / Pistola / Airless.
<b>APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Homogeneizar debidamente el producto previa aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.
<b>DILUCIÓN</b>	Sobre superficies nuevas, diluir 1 parte de FONDO FIJADOR CONCENTRADO con 3 de agua. Sobre superficies viejas que se deban consolidar diluir 1 parte de producto con 4 o 5 de agua.
<b>LIMPIEZA</b>	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

### PRESENTACIÓN

<b>COLORES</b>	Incoloro (999)
<b>ASPECTO</b>	Incoloro
<b>ENVASES</b>	750ml, 4 y 20 litros.

### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

### Información de contacto

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: sac@cromology.es

### Revisión: 0 · Fecha de edición: 13/12/23

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

