

IMPRIMACIONES – IMPRIMACIONES FIJADORAS

Art.8120

FONDO FIJADOR CONCENTRADO



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Emulsión acrílica al agua con partículas de tamaño muy fino que permite conseguir un alto poder de penetración y fijación. Consolida fondos de cemento, mortero, yeso, temple, cal, etc.	Para el tratamiento de superficies porosas como yeso, mortero, hormigón, ladrillo, cal. Interior/ Exterior.



PROPIEDADES

- Tamaño de partícula muy fina con alto poder de penetración y fijación.
- Endurece y sella superficies débiles y/o pulverulentas.
- Mejora la adherencia, regulariza la absorción.
- Alta resistencia a la alcalinidad del sustrato.
- Transpirable.
- Permite altas diluciones. Muy alto rendimiento
- Excelente resistencia al exterior.

CERTIFICACIONES DE EMPRESA CROMOLOGY ESPAÑA

Certificaciones relacionadas con el producto o el sistema de gestión:

Como parte de su compromiso con la calidad de sus productos y servicios, así como con el medio ambiente y la seguridad y salud de sus empleados, Cromology cuenta con las siguientes certificaciones ISO: ISO 14001, ISO 45001 y ISO 9001.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPOSICIÓN	Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión Disolvente: Agua
DENSIDAD	1,05 ± 0,05 kg/L a 25°C
VISCOSIDAD	50 ± 3 KU
CONTENIDOS EN SÓLIDOS	46% ± 2%
RENDIMIENTO TEÓRICO	12-14 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte.
SECADO	2 - 3 horas
REPINTADO	Mínimo 12 horas.
COV	Cat. A/g, límite 2010: 30 g/L. Cont. máx. COV: 2 g/L.

PREPARACIONES DE SUPERFICIES

Prevía aplicación, debemos asegurarnos que el soporte se ha limpiado correctamente, eliminando totalmente restos de contaminantes, grasas, eflorescencias, biodeterioro y todas aquellas sustancias que puedan perjudicar la penetración o adherencia de la imprimación en el soporte.

El soporte debe estar cohesionado, si presenta restos de pintura mal adherida o mortero disgregado se deberá sanear y reparar con el producto adecuado.

El éxito de la aplicación depende en gran medida de un buen diagnóstico y buena preparación del soporte. Sugerimos consultar los documentos anexos que REVETÓN ha realizado detallando cada una de estas fases previas a la aplicación del sistema de protección.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura: soporte/ambiente de 5 °C a 35 °C. Humedad: soporte max 10 %, ambiente inferior 80 %. Se recomienda no aplicar si existe previsión de lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
NÚMERO DE CAPAS	Una.
HERRAMIENTAS	Brocha / Rodillo / Pistola / Airless.
APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Homogeneizar debidamente el producto previa aplicación. No aplicar sobre superficies calientes o con fuerte viento.
DILUCIÓN	Sobre superficies nuevas, diluir 1 parte de FONDO FIJADOR CONCENTRADO con 3 de agua. Sobre superficies viejas que se deban consolidar diluir 1 parte de producto con 4 o 5 de agua.
LIMPIEZA	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACIÓN

COLORES	Incoloro (999)
ASPECTO	Incoloro
ENVASES	750ml, 4 y 20 litros.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase original sin abrir, a cubierto y en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas (temperaturas entre 5 y 35°C). Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Periodo aconsejado de almacenamiento: 24 meses. Después este tiempo, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Consulte a Cromology para obtener asesoramiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

Información de contacto

Revisión: 0 · Fecha de edición: ENERO 2025

Teléfono: 901 11 66 59
e-Mail: sac@cromology.es

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.